

Если инструкции по применению нитроокраски для кожи на баллончике нет, сделайте так: голловку баллончика держат на расстоянии 15–20 см и быстро перемещают вдоль поверхности. Краска наносится в несколько этапов, пока не ляжет равномерно. После каждого напыления кожа подсушивается 10–15 минут; после окончания работы сушится 1–2 часа.

Если нитроокраска не в аэрозольной упаковке, добавьте в нее касторового масла из расчета 2 капли на 100 г нитроокраски — касторка делает ее более стойкой и она не будет трескаться на складках и изгибах. Такую краску наносят кистью. Если появляются затеки и заплывы, то после сушки их удаляют растворителем.

Вот еще несколько рецептов:

— 40 г желтого, темно-красного или коричневого красителя, 20 г синего, красного или лилового (анилиновые красители для шерсти) высыпаются в таз, туда же вливается 200 мл денатурата. Смесь ставится на огонь и помешивается, при этом постепенно вливается 1 литр воды. Все это довести до кипения, потом охладить и профильтровать. Если приготовленная краска имеет металлический блеск, ее нужно разбавить теплой водой до его исчезновения, а потом приступить к окраске.

— стержни для шариковых ручек (с пастой, но не с гелем) режутся на кусочки исыпаются в стеклянную банку. Пишущие наконечники при этом нужно выбросить. Кусочки стержней залить ра-

створителем № 646 или КР-36. Получается очень стойкая краска.

— 1 пакет красителя растворите в кипятке (0,3 л) и процедите. В раствор, остывший до 45–50 °С, опустите **смоченную и расправленную** кожу и держите, пока вода не остынет. После кожу вытаскивают, а цвет закрепляют фиксатором (закрепителем, уксусом) или обрызгивают лаком для волос.

Совет: перед использованием, то есть непосредственно перед нанесением красителя, добавьте в него немного желатина.

Замшу нетрудно окрасить специальным красителем для замшевой обуви. Как правило, такие красители продаются в аэрозольной упаковке с инструкцией. Можно окрасить замшу и краской, приготовленной собственноручно на основе анилиновых красителей таким образом: 1 пакетик красителя для шерсти разводят в 1,5 л горячей воды. При этом вода должна быть дистиллированной — можно взять дождевую, растопить снег или наледь из холодильника. Итак, горячий раствор остужают до + 38–45 °С (не горячее!) и наносят на замшу щеткой осторожными втирающими движениями.

Совет: добавьте в краску 1–2 столовые ложки уксуса.

Наносят краску в несколько слоев с перерывом в 20 минут для просушки. После того, как вы